

LATTICE CENTROSTORICO

LATTICE D'AGGRAPPO E FISSATIVO
SUPERFICIALE A BASE DI RESINE SINTETICHE



CAMPI D'IMPIEGO

Lattice CentroStorico è un'emulsione a base di resine sintetiche (stirene butadiene) di colore bianco idonea, sia in interno che esterno, per i seguenti impieghi:

- **promotore d'adesione** in boiacche cementizie, idoneo alla posa di **massetti Leca** o massetto tradizionale a basso spessore in aggrappo al supporto;
- **fissativo superficiale**, per migliorare la coesione superficiale di massetti e sottofondi e consentire la posa diretta di livelline (tipo **ultraSLIM** o **PaRis SLIM**);
- **impregnante superficiale** per la preparazione di supporti spolveranti prima della posa della pavimentazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, privo di polvere, di contaminanti superficiali (grassi, olii, cere, ecc...) e di sostanze che riducono l'adesione; il supporto deve essere solido e compatto: le eventuali parti danneggiate o in distacco devono essere rimosse prima dell'applicazione di **Lattice CentroStorico**.

Nel caso di posa diretta su **sottofondi Leca**, procedere ad una accurata pulizia e aspirazione superficiale di quest'ultimo.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Per la posa di massetti in aggrappo, la boiaccia cementizia viene preparata unendo in un opportuno recipiente i componenti con le proporzioni indicate nella tabella "*Dosaggi*". La mescolazione può avvenire con un agitatore a basso numero di giri sino ad ottenere una miscela uniforme.

PROMOTORE D'ADESIONE

- **Miscelazione:** agitare bene Lattice CentroStorico e versarlo in un secchio con acqua e cemento, nelle proporzioni indicate in fi gura (i rapporti sono da intendersi a peso dei singoli componenti).

- **Applicazione:** applicare la boiaccia cementizia sul supporto a pennello o rullo (verificare che il supporto non sia eccessivamente assorbente, nel caso inumidire la superficie a rifiuto). Posare “fresco su fresco” massetti Leca o tradizionali/sottili.

FISSATIVO SUPERFICIALE/SUPERFICIE SFARINANTE

- **Miscelazione:** Agitare bene Lattice CentroStorico e versarlo in un secchio con acqua, nelle proporzioni indicate in fi gura (i rapporti sono da intendersi a peso dei singoli componenti). Mescolare con un agitatore a basso numero di giri sino a ottenere un impasto uniforme.
- **Applicazione:** applicare il lattice sul supporto a pennello, con rullo o a spruzzo (pompa da giardinaggio) e lasciare riposare la superficie per 12-24 ore.
- **Finitura:** Posare Paris SLIM, UltraSLIM o Paris Fluid dopo 12-24 ore. Se applicato come impregnante superficiale su massetti sfarinanti, applicare la pavimentazione entro 24 ore.

DOSAGGI

Tipo di impiego	Lattice CentroStorico	Acqua	Cemento
Boiaccia cementizia (per posa di massetti in aderenza)	1	1	3 – 3.5
Fissativo superficiale (per posa di livelline su sottofondi)	1	1 (*)	-
Massetto o calcestruzzo con superficie “sfarinante”	1	1 (*)	-

NOTE
I dosaggi, riportati in tabella, sono da intendersi a peso dei singoli componenti.
(*) La diluizione è in funzione dell'assorbimento del supporto/sottofondo. Per maggiori dettagli, vedere “Modalità d'impiego”.

DATI APPLICATIVI

Resa in opera del solo Lattice (in base alle modalità di applicazione)	Boiaccia cementizia per posa di massetti in aderenza	0.3 - 0.6 kg/m² (in funzione del sottofondo)
	Fissativo superficiale	0.2 - 0.5 kg/m² (in funzione del supporto)
	Massetto “sfarinante”	0.2 - 0.5 kg/m² (in funzione del supporto)
Temperatura di applicazione	tra + 5°C e + 35°C	

DATI IDENTIFICATIVI

Confezione	Taniche da 5 kg
Colore	Bianco
Massa volumica	Circa 1030 kg/m ³
Consistenza	Fluida
Contenuto totale di ioni di cloruro	≤ 0.1 %
Conservazione	12 mesi, in imballi originali ben chiusi, in luogo coperto, fresco e asciutto (tra + 5°C e + 30°C). Proteggere in ogni caso dal gelo e dal contatto diretto con il sole.

NOTE D'IMPIEGO

- Prima dell'applicazione di un massetto trattato con **Lattice CentroStorico**, assicurarsi che il supporto non abbia subito in precedenza trattamenti idrorepellenti.
- **Lattice CentroStorico** non svolge il ruolo di barriera anti risalita di umidità.
- L'impiego di una boiaccia cementizia di aggrappo può comportare un allungamento dei tempi di asciugatura, qualora venga impiegato nel confezionamento e/o applicazione di massetti che richiedano la posa di pavimentazioni sensibili all'umidità.
- Per una buona riuscita del lavoro è opportuno attenersi ai rapporti lattice/acqua indicati nella tabella "Dosaggi".
- Non utilizzare **Lattice CentroStorico** come ripresa di getto strutturale per calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito per gli usi previsti dalla norma armonizzata EN 1504-4, per i quali è prevista una marcatura CE: per tale applicazione, utilizzare **Connettore CentroStorico Chimico**.
- Non applicare con temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C.
- **Lattice CentroStorico** deve essere protetto dal gelo, dal contatto diretto con il sole: va conservato in luogo riparato e lontano da sorgenti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Lattice d'aggrappo e fissativo superficiale costituito da "**Lattice CentroStorico**", emulsione a base di resine sintetiche di colore bianco e consistenza fluida confezionato in taniche da 5 kg pronte all'uso. Confezionamento e posa in opera secondo le indicazioni del produttore.

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti revisioni, non più in vigore.

Verificare l'ultima revisione più aggiornata sul sito Leca.it

Edizione 04/2025 – Revisione 02

